

ESPECIFICACIONES GENERALES

Categoría	Subcategoría
Color	Esencial
	Tipo de producto
	PMMA + PVDF
Ancho	Longitud
122 cm	50 m
Adhesivo	PSA acrílico con sistema de liberación de aire
Garantía	6 - 12 años
Extensible	Not Extensible
Resistencia a los arañazos	Alto
Dirección del patrón	-
Grosor (promedio por categoría)	215 - 250 µm
Condición de conservación (máximo 3 años desde la entrega)	5° C - 30° C
Método de instalación	Seco
Área de instalación	Interior - Exterior
Temperatura de instalación	15° C - 30° C
Método de instalación (ABBA - ABAB)	ABAB


CERTIFICACIONES

CE Revestimiento mural (EN15102)	No necesario	Solidez del color al lavado (ISO 105-X12) - Evaluación según las escalas de gris	No probado
REACH	Próximamente		
Aldehídos después de la emisión (CMR ISO 16000)	No probado	Resistencia al lavado con champú (ISO 18168)	No probado
Prueba de Compuestos Orgánicos Volátiles (EN16516)	No probado	Solidez del color al agua (ISO 105-E01)	No probado
Clasificación contra incendios (EN13502)	D-s1,d0	Capacidad de absorción de líquidos (ISO 9073-6 2000)	No probado
Puerta contra incendios (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	No probado	Velocidad de absorción del líquido (ISO 9073-6 2000)	No probado
Revestimiento de pared - especificación para rollo de corcho (EN13085)	No requerido	Estabilidad dimensional (ISO 3759) - 24 horas a 50° C - humedad del 65%	No probado
IMO/MED Módulo B - E	No probado	Resistencia al calor y a los ciclos térmicos	No probado
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	No probado	Resistencia al color a la luz	No probado
Resistencia a las manchas (Tchibo)	No probado	Prueba de adherencia	Probado
Propiedades antibacterianas JIS Z 2081 am. 1 (2012)	No probado	Resistencia a la humedad	No probado
Esponjosidad (EN12956)	No probado		
Lavabilidad (EN12956)	No probado		
Facilidad de limpieza (EN12956)	No probado		

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
DURABILIDAD:

Nuestros productos ofrecen una excelente resistencia al agua, la suciedad, la abrasión, a los rayos UV, y el desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación).

MANTENIMIENTO:

Aplicar un jabón suave para limpiar la superficie de la película, como un detergente neutro con pH. Evitar el uso de productos con niveles de pH excesivamente ácidos o básicos. Para eliminar manchas persistentes, aplicar agua caliente (no hirviendo). Si es necesario, utilizar una solución de alcohol isopropílico y agua (70% ISO, 30% H2O). Sin embargo, no utilizar esta solución en las superficies impresas de Cover Styl. - Durante la limpieza de la superficie de la película, utilizar solo paños suaves o esponjas para evitar causar daños. - Evitar el uso de productos de limpieza a base de sustancias orgánicas, como amoníaco o abrillantador, ya que pueden ser dañinos para el vinilo. Los detergentes de limpieza, los bactericidas y los productos virucidas deben ser probados en una sección oculta antes de su uso. - Para las referencias al corcho, debido a su capacidad para resistir el polvo y la suciedad, se requiere una limpieza y cuidado mínimos. Utilizar un cepillo con cerdas suaves para limpiar estas superficies. En caso de manchas húmedas o mojadas, utilizar un paño absorbente para secar la humedad y secar meticulosamente el área afectada lo antes posible. Siguiendo estas instrucciones, se puede garantizar la longevidad y apariencia del vinilo. Las manchas persistentes indican un cuidado y mantenimiento inadecuados. En tales casos, se recomienda utilizar un método de reparación de parches (no garantizado pero efectivo y económico) o reemplazar todo el vinilo.

Imágenes y datos no contractuales. Cover Styl se reserva el derecho de modificar la composición de sus películas en cualquier momento. La representación de los colores y acabados en el ordenador puede variar según la pantalla y puede no dar una representación fiel de la realidad. Por eso le recomendamos que pida una muestra en línea o que se ponga en contacto con nosotros para estudiar el acabado que mejor se adapte a sus necesidades. Debido a las ligeras diferencias de color en las producciones, le aconsejamos que compre la cantidad necesaria de una vez para evitar cualquier diferencia de apariencia en la ejecución de su proyecto de Cover Styl.